

Wichtige Altpapierqualitäten

Die "Confederation of European Paper Industry (CEPI) und das "Bureau of International Recycling" (B.I.R) haben im Jahr 2000 eine neue Nomenklatur zur Spezifizierung von Altpapiersorten herausgegeben. Diese europäische Norm legt die Standardsorten für Altpapier fest und soll eine Hilfestellung beim Einkauf und Verkauf der unterschiedlichen Papierqualitäten geben.

In folgendem Auszug aus der Liste der europäischen Standardsorten für Altpapier geben wir Ihnen einen Überblick zu den wichtigsten Papierqualitäten:

- Gruppe 1 - untere Sorten (1.01, 1.02, ff)
- Gruppe 2 - mittlere Sorten (2.01, ff)
- Gruppe 3 - bessere Sorten
- Gruppe 4 - krafthaltige Sorten
- Gruppe 5 - Sondersorten

Gruppe 1 - untere Sorten

1.01 (A00)	original gemischtes Altpapier einschließlich Original-Sammelware aus Haushalten, keine Gewähr bezüglich papierfremder Bestandteile sowie unerwünschter Papiere und Pappen
1.02 (B12)	sortiertes, gemischtes Altpapier - eine Mischung verschiedener Papier- und Pappequalitäten, die weniger als 40% an Zeitungen und Illustrierten enthält; papierfremde Bestandteile sowie unerwünschte Papiere und Pappen insgesamt maximal 1%
1.03 (B42)	Graukarton - Bedruckter und unbedruckter, weiß gedeckter und ungedeckter grauer Karton oder gemischter Karton, frei von Wellpappe
1.04 (B19)	Kaufhausaltpapier - gebrauchte Karton- und Papierverpackungen, aber mindestens 70% aus Wellpappe, Rest Vollpappe und Packpapiere; papierfremde Bestandteile sowie unerwünschte Papiere und Pappen insgesamt maximal 1%
1.05 (W52)	Alte Wellpappe-Verpackungen - gebrauchte Verpackungen und Bogen aus Wellpappe verschiedener Qualitäten
1.09 (D31)	Zeitungen und Illustrierte gemischt - eine Mischung aus Zeitungen und Illustrierten, die mindestens 60% Zeitungen enthält
1.11 (D39)	Deinkingware - sortiertes graphisches Papier aus haushaltsnaher Erfassung, Zeitungs- und Illustrierte mit einem Mindestanteil von jeweils 40%; papierfremde Bestandteile sowie unerwünschte Papiere und Pappen insgesamt maximal 1%

Gruppe 2 - mittlere Sorten

2.01 (E 12)	Original Tageszeitungen - Zeitungen, die maximal 5% durchgefärbte Zeitungen oder durchgefärbte Beilagen enthalten
2.03 (O14)	Weißer Späne mit leichtem Andruck - überwiegend aus holzhaltigem Papier
2.04	Weißer Späne, stark bedruckt - überwiegend aus holzhaltigem Papier
2.06 (J19)	Bunte Akten - Schriftwechsel auf Druck- und Schreibpapier, gemischt durchgefärbte Papiere, bedrucktes oder unbedrucktes Druck- oder Schreibpapier. Frei von Kohlepapier und Aktenordnern
2.12 (F12)	Endlosformulare, holzhaltig - nach Farben sortiert, darf rezyklierte Fasern enthalten

Gruppe 3 - bessere Sorten

3.01	Gemischte, hellbunte Druckspäne aus Druck- und Schreibpapier, hellbunt durchgefärbt, die mindestens 50% holzfreies Papier enthalten.
3.02	Gemischte, hellbunte Druckspäne, holzfrei aus Druck- und Schreibpapier, hellbunt durchgefärbt, die mindestens 90% holzfreies Papier enthalten
3.04 (Q14)	Weiße Späne, holzfrei, mit leichtem Andruck ohne Kleberücken, frei von nassfestem Papier und durchgefärbtem Papier
3.05 (K22)	Weiße Akten, holzfrei, sortiert - weißes Schreib- und Druckpapier, sortiert, holzfrei, aus Büro-Archiven, frei von Kassenblocks, Kohlepapier und nicht wasserlöslichen Kleberücken
3.07 (K59)	Endlosformulare, holzfrei, weiß , frei von Selbstdurchschreibepapieren, frei von Kohlepapieren
3.10 (K02)	Multidruck - holzfreies, bedrucktes, gestrichenes Papier, frei von naßfestem oder durchgefärbtem Papier mit leichtem Andruck
3.14 (P22)	Weißes Zeitungsdruckpapier - Späne und Zeitungsrotationsabrisse unbedruckt, weiß, frei von Illu-Papier
3.15 (P23)	Gestrichenes und ungestrichenes Papier, holzhaltig, weiß - Späne und Rotationsabrisse von unbedrucktem, gestrichenem und ungestrichenem Papier, holzhaltig, weiß
3.15.01 (P32)	Gestrichenes Papier, holzhaltig, weiß - Späne und Rotationsabrisse von gestrichenem Papier, holzhaltig, weiß ("Randabschnitte")
3.16	Gestrichenes Papier, holzfrei, weiß, ohne Kleberücken - Späne und Abrisse von gestrichenem Papier, holzfrei, weiß, unbedruckt, ohne Kleberücken
3.17	Weiße Späne - Späne und Abrisse von unbedrucktem Papier, weiß, frei von Zeitungs- und Illu-Druckpapier, die mindestens 60% holzfreies Papier enthalten, maximal 10% gestrichenes Papier sind zugelassen, ohne Kleberücken
3.18	Weiße Späne, holzfrei - Späne und Abrisse von unbedrucktem Papier, holzfrei, weiß, maximal 5% gestrichenes Papier sind zugelassen, ohne Kleberücken

Gruppe 5 - Sondersorten

5.03	Getränkekartonverpackungen - Gebrauchte Getränkekartonverpackungen, einschließlich Kunststoffbeschichtete Getränkekartonverpackungen (mit oder ohne Aluminium-Anteil), die mindestens 50% Gewichtsanteile an Fasern beinhalten, Rest Aluminium oder Beschichtungen
5.04	Kraftpackpapier - Gebrauchtes Kraftpackpapier mit Kunststoff-Einlagen, -besprüht oder – beschichtet. Ohne Bitumen- oder Wachsbeschichtungen
5.05	Nassetiketten - Gebrauchte, feuchte Etiketten aus nassfestem Papier, maximal 1% Glas zugelassen und höchstens 50% Feuchtgehalt, ohne andere unerwünschte Stoffe
5.06	Unbedruckte, weiße, nassfeste, holzfreie Papiere
5.07	Bedruckte, weiße nassfeste, holzfreie Papiere